

DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Alpina Style® İnci Doku®

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, silinebilen, inci doku parlaklığında dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler:

Renk: 64'lü kartela ve 8'li pano renkleri ColorExpress renklendirme sistemi ile renklendirilmektedir.

Stok renk: İnci Beyazı ve Altın

Yoğunluk: 1,05 g/ml

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alpina Macun uygulaması ile alt zemin hazırlığı yapılmış ve Alpina Macun Astarı uygulanmış iç cephe yüzeylere uygulanır.

UYGULAMA

Alpina Style® İnci Doku® uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Alpina Macun uygulandıktan 24 saat sonra zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Alpina Macun Astarı rulo ile sürülmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır. Alpina Style® İnci Doku® uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Alpina Style® İnci Doku® ürünü iki kat olacak şekilde saten ruloyla uygulanmalıdır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, seçilen desenin Efekt Aparatı ile desen verilmelidir.

Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. İnci doku kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltmemelidir.

Uyarı: Üçüncü kat uygulamalarda, diğer katlardan %20 daha fazla boya kullanılmalıdır.



ALPİNA STYLE® BEYAZ TOKMAK

İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken boyanın kurumasına müsaade edilmeden ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Beyaz Tokmak aparatı ile yüzeyde sekiz şekli çizilerek boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® ŞEFFAF TARAK

İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Şeffaf Tarak aparatı ile "+" ve "x" izleri bırakılarak boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® EFEKT RULO

İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Güderi Yuvarlama Efekt Rulosu ile yukarıdan aşağıya olacak şekilde boyaya son desen verilmelidir.



ALPİNA STYLE® KELEBEK RULO

İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Kelebek Rulosu ile yukarıdan aşağıya olacak şekilde boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® KELEBEK BLOK

Yoğun Efekt Görünüm için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki AlpinaSilan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat İnci dokulu boya uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Efekt Blok Deri Aparatı ile yüzeye tamponlama yapılır ve boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® POSTEKİ ELDİVEN

Alternatif 1: Alpina Style® İnci Doku® ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Peluş Desen Eldiveni ile yüzeyde "S" hareketi yapmak sureti ile boyaya son desen verilir.

Alternatif 2: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki AlpinaSilan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Peluş Desen Eldiveni ile yüzeyde "S" hareketi yapmak sureti ile boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® SÜNGER ELDİVEN

Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki AlpinaSilan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat İnci dokulu boya uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® İmitasyon Deniz Sünger Eldiveni ile yüzeyde tamponlama yapılarak boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® DENİZ SÜNGER

Yoğun efekt görünümü için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki AlpinaSilan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat İnci dokulu boya uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Doğal Deniz Süngeri ile yüzeye tamponlama yapılır ve boyaya son desen verilir.

Hafif Efekt Görünüm için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki AlpinaSilan ürünü, saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Az miktarda İnci dokulu boya geniş bir tepsi (30x40 cm) veya 15 Litre ambalaj kapağı üzerine alınır. Alpina Style® Doğal Deniz Süngeri bu boyaya batırıldıktan sonra, kenara alınan düz bir süngere vurarak boyanın aparata eşit dağıtılması sağlanır. Bu işlemten sonra Alpina Style® Doğal Deniz Süngeri ile uygulama yapılacak yüzeyde tamponlama ile boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® GÜDERİ BEZİ

Yoğun efekt görünümü için: Üç adet güderi bez çapraz şekilde üst üste konulur, elde edilen şeklin ortasından tutularak bağlanır ve bu şekilde uygulama aparatı elde edilmiş olur. İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat İnci dokulu boya uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Güderi Mendil ile yüzeye tamponlama yapılır ve boyaya son desen verilir.

Hafif efekt görünümü için: Yüzeye seçilen kombinasyona uygun renkteki AlpinaSilan ürünü saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat İnci dokulu boya uygulaması yapılırken, boyanın kurumasına müsaade edilmeden, ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Güderi Mendil aparatıyla yüzeye tamponlama yapılır ve boyaya son desen verilir.



ALPİNA STYLE® AHŞAP BLOK

İnci dokulu boya yüzeye saten rulo yardımı ile iki kat olacak şekilde uygulanır. Üçüncü kat uygulaması yapılırken boyanın kurumasına müsaade edilmeden ikinci bir kişi tarafından Alpina Style® Ahşap Desen Aparatı yukarıdan aşağıya doğru yüzeyde hafif bastırılarak kaydırılır. Alpina Style® Ahşap Desen Aparatı belirli aralıklarla yüzeyden kaldırılmadan tutulan yerde aşağı yukarı doğru hareket ettirilerek boyaya son desen verilir.



İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilemez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 30 dakika

İkinci kat uygulama: 4-6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Not: Katlar arası 2-4 saat beklenmelidir.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 3 kat toplamda 145-190 ml/m²'dir. 1 Litre ile 3 kat toplamda 5-6,5 m² yer boyanabilir. Tek katta ise 40-70 ml/m² sarfiyat yapmaktadır. Bazı uygulama tekniklerinde kullanılan AlpinaSilan'ın tek kat sarfiyatı 50-70 ml/m²'dir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

**DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 L, 7.5 L, 2.5 L, 0.75 L

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 23: Buharını solumayın.

S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S 37: Uygun eldiven giyin.

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Poz No:

-

Rayiç No:

-

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mart 2013