

DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Alpina Style® Kumlu Metalik Doku

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, kumlu yapıda parlak görünümlü dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler:

Renk: 64'lü kartela renkleri ColorExpress renklendirme sistemi ile renklendirilmektedir.

Yoğunluk: 1,40 g/ml

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alpina Macun uygulaması ile alt zemin hazırlığı yapılmış ve Alpina Macun Astarı uygulanmış iç cephe yüzeylere uygulanır.

UYGULAMA

Alpina Style® Kumlu Metalik Doku uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Alpina Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Alpina Macun uygulandıktan 24 saat sonra zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve macunlu yüzey üzerine Alpina Macun Astarı rulo ile sürülmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır.

Alpina Style® Kumlu Metalik Doku uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Uygulama yumuşak kıl yapısına sahip plastik boya kestirme fırçası ile seçilen desenin uygulama yöntemine göre yapılır. Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Alpina Style® Kumlu Metalik Doku kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltilmemelidir.



KUMLU METALİK DOKU UYGULAMA SEÇENEKLERİ

Alternatif 1: Kumlu Metalik Doku Diyagonal Desen: Alpina Style® Kumlu Metalik Doku, Alpina Style® Efekt fırçasına alınarak üst köşeden başlanarak birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Alternatif 2: Kumlu Metalik Doku Dikey Çizgili Desen: Alpina Style® Kumlu Metalik Doku, Alpina Style® Efekt fırçasına alınarak, üstten başlayarak aşağı yukarı birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Alternatif 3: Kumlu Metalik Doku Yatay Çizgili Desen: Alpina Style® Kumlu Metalik Doku, Alpina Style® Efekt fırçasına alınarak, üstten yatay olarak başlayıp, birbirlerine paralel ve birbirini takip eden çizgi halinde fırça uygulaması yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

Alternatif 4: Kumlu Metalik Doku Karışık Desen: Alpina Style® Kumlu Metalik Doku, Alpina Style® Efekt fırçasına alınarak çarpı x, + veya yarım ay şeklinde üst köşeden başlanarak uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan 5 -10 dakika sonra yüzey temiz, yumuşak ve geniş ağızlı bir fırça yardımı ile taranmalı ve son desen hali verilmelidir.

DİİYAGONAL UYGULAMA



KARIŞIK UYGULAMA



İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Uygulama öncesi ürün çok iyi karıştırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 30 dakika

Katlar arası bekleme süresi: 4-6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 165-210 ml/m²'dir. 1 Litre ile tek katta 4,5-6 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

6.2 L, 2.2 L

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 23: Buharını solumayın.

S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S 37: Uygun eldiven giyin.

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Poz No:

-

Rayiç No:

-

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mart 2013