

KÖSTER® ASK Klebemörtel

KÖSTER Comfortherm Sistem Bileşeni – Akrilik esaslı yapıştırma harcı

Genel Bilgi :

Akrilik reçine esaslı, dralon elyafı katkılı, kullanıma hazır, beyaza yakın renkli ve mala ile uygulanan yapıştırma harcıdır.

İç ve dış kullanıma uygundur, solvent içermez, kokusuzdur.

OSB ve ahşap yüzeylere veya mevcut kaplamalara kuvvetle yapışır, su ve dış etkenlere maruz kaldığı alanlarda dahi zamanla yapışma özelliğini yitirmez.

Kullanıma hazırdır, şantiye ortamında karıştırma işlemi gerektirmez.

Kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten sonra su ile temasta çözünme yapmaz, yüksek mekanik mukavemete ulaşır, dış etkenlere ve dona karşı çok dayanımlıdır. Zemine yapışma gücü fazladır, çatlama ve soyulma yapmaz, rötre ve çekme yapmaz.

KÖSTER Comfortherm Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi içinde sistem bileşeni olarak kullanılmaktadır.

Teknik Veriler :

Renk	beyaza yakın
Esası	akrilik kopolimer reçine
Yoğunluğu	takr. 1,65 g / cm ³
Yapışma gücü	0,79 N / mm ²
Not :	(OSB levha kendi içinden ayrılmıştır)
Uygulama sıcaklığı	min. + 4 °C
Uygulama süresi	takr. 30 dakika
Kuruma süresi	takr. 24 saat
Kapiler su emme	0,03 Class 3 (düşük)
Buhar geçirgenliği	takr. 1300 – 2000 µ
Yapı malzemesi sınıfı	B1
Kaplanabilme süresi	takr. 48 – 72 saat

Kullanım Alanları :

- KÖSTER Comfortherm Dış Cephe Isı Yalıtım Sisteminde kullanıma hazır yapıştırma harcı olarak
- OSB, ahşap ve betopan yüzeylere ısı yalıtım levhaları yapıştırmak amacı ile kullanılır.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, temiz olmalıdır.

Serbest parçalar, kalıp yağı, yağ ve gres kalıntıları, aderansı zayıf olan ve taşıyıcı olmayan eski boya ve kaplamalar, kireç katmanları uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Çatlaklar ve delikler, uygulamadan önce 2 cm derinliğe kadar kazınmalı ve KÖSTER Repamor (çimento esaslı, elyaf katkılı tamir harcı) ile tamir edilmelidir.

Taşıyıcı olmayan, tozuyan veya ufalanan mineral esaslı yüzeyler uygulamadan önce KÖSTER AC 46 (solvent esaslı) veya KÖSTER TGF (su bazlı) ile emprenye edilerek sağlamlaştırılmalıdır.

KÖSTER ASK uygulanması :

Uygulama mala, tarak mala veya spatula yardımı ile noktasal veya yüzeysel olarak yapılır.

Yapıştırılacak yüzeylerden en az bir tanesinin buhar geçirgen olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kuruma süresinin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar :

Uygulama yapılan yüzeyler kuruyana kadar yağmur, su ve dondan korunmalıdır.

T 704 / 0401.2012.00

Uygulama +5°C ve +30°C arasında yapılmalı, aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Düşük sıcaklıklarda ve yüksek bağıl nem olan ortamlarında kuruma süresinin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Aletlerin Temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Sarfiyat :

4mm tarak mala ile	takr. 1,40 kg/m ²
6 mm tarak mala ile	takr. 2,40 kg/m ²
8 mm tarak mala ile	takr. 3,30 kg/m ²

Not : Yukarıda verilen değerler ortalama değerler olup, kesin sarfiyat değerleri şantiye ortamında numune yüzeylere yapılan uygulama sonucunda tespit edilmelidir.

Ambalaj :

KÖSTER ASK 25 kg plastik kova

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Dikkat :

Yanıcı ve zehirleyici değildir, işaretleme zorunluluğu taşımaz.

Koruyucu eldiven, gözlük ve elbise kullanınız. Göz ve deri temasından kaçınınız. Deri teması halinde bol su ve sabun ile yıkayınız. Göz teması halinde bol su ile yıkayınız ve hemen bir doktora başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacı ile kullanmayınız. Boş ambalajları ateşe atmayınız.