

KÖSTER® TGF Silikonlu Derin Astarı

Tozuyan ve zayıf yüzeyleri sağlamlaştırmak için
şeffaf dış cephe astarı

Genel Bilgi :

KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ürünü silikon katkılı, derinlemesine etkili, şeffaf dış cephe astarıdır.

Tozuyan ve ufalanan mineral esaslı yüzeylerin sağlamlaştırılmasında ve dış cephe boyası uygulamaya hazır hale getirilmesinde kullanılır.

Yüksek oranda kum bağlama kapasitesine ve alkali dayanımına sahiptir.

İç ve dış kullanıma uygundur.

Özellikleri :

- Boya ve duvar arasında çok kuvvetli yapışma sağlar
- Yüksek oranda kum bağlama kapasitesine sahiptir, tozuyan yüzeyleri sağlamlaştırır
- Zemine kuvvetle yapışır
- Su buharı ve CO₂ geçirgendir
- Solvent ve çözücü madde içermez
- Düşük kokuludur
- Alkalik ortamlara dayanımlıdır

Teknik Veriler :

Renk _____ şeffaf

Yoğunluk _____ takr. 1,0 kg / lt

pH değeri _____ 9 – 10

Katı madde oranı [%] _____ 10 - 11

VOC değeri _____ max. 1 g / lt

Yukarıdaki değerler ortalama değerlerdir. Üretimde kullanılan doğal kaynaklı hammaddeler sebebi ile sevk edilen ürün değerlerinde sapmalar görülebilir.

Kullanım Alanları :

Çok emici yüzeylerin veya farklı oranlarda emici sıva yüzeylerinin astarlanmasında kullanılır. Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin ve tebeşirlenen eski boya katlarının sağlamlaştırılmasında kullanılır. Müteakip uygulamanın kuruma süresini uzatacaktır. Kokusuzdur, iç kullanıma uygundur.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz ve taşıyıcı olmalıdır. Yosun ve mantar katmanları olmamalıdır.

Yüzey serbest parçacıklardan arındırılmalı ve macunlanarak tamir edilmelidir. Toz, yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

Tuz kusması görülen alanlarda öncelikle sebep ortadan kaldırılmalı, daha sonra yüzey kuru halde fırçalanarak temizlenmeli ve KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile astarlanmalıdır.

Tozuyan veya ufalanan yüzeyler KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile astarlanarak sağlamlaştırılmalıdır.

Uygulama yapılacak yüzeyler çukur, kırık ve çatlak içermemelidir. Bu tür hatalar uygulamadan önce KÖSTER Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzeltilmelidir ve tam olarak kuruduktan sonra KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile astarlanmalıdır.

KÖSTER TGF uygulanması :

Uygulamadan önce homojen kıvama gelene kadar karıştırınız.

Daha önce zemin hazırlığı yapılmış yüzeylere rulo veya fırça ile sürülerek veya airless ekipman ile püskürterek uygulama yapılır.

Taşıyıcı olmayan katmanlar ve tozuyan tabakaları uygulamadan önce tamir edilmelidir.

En fazla % 10 oranında inceltilerek yüzeyi doyuracak şekilde uygulama yapılmalıdır.

20 °C ve % 65 nem koşullarında en az 12 saat sonra ikinci kat uygulama yapılabilir. Düşük hava sıcaklıklarında ve yüksek nem oranlarında bu sürenin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Daha sonra mala ile uygulanan dekoratif sıva ürünleri (KÖSTER Akrilik Sıva, Dekor Sıva veya Çizgi Sıva) uygulanacak yüzeylerde ara kat astar olarak KÖSTER Akrilik Astar uygulanmasını tavsiye ederiz.

Aletlerin Temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar :

+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif taraftan su veya buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmelidir.

Tuz kusması görülen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Sarfiyat :

0,10 – 0,20 kg / m²

Yukarıda verilen değer ortalama değerdir. Gerçek sarfiyat uygulama şekillerine ve zemin koşullarına göre değişim gösterebilir ve yerinde numune yapılarak tespit edilmelidir.

Ambalaj :

KÖSTER TGF

5 kg bidon

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Açılmış ambalajları sıkıca kapatınız ve en kısa sürede tüketiniz.

Güvenlik Uyarıları :

S2	Çocuklardan uzak tutunuz.
S24/25	Deri veya gözler ile temastan kaçınınız.
S29	Kanalizasyona ulaşmasını engelleyiniz.