



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Filli Boya Saten Alçı Astarı

ÜRÜN TANIMI

Alçı yüzeylerin yüksek emiciliğini dolayısıyla, boyama işleminde yaşanan sorunlara kesin çözüm getiren, kopolimer emülsiyon esaslı, kullanıma hazır şeffaf bir alçı yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek penetrasyon ve güçlü bağlayıcı özelliği sayesinde alçı yüzeyin emiciliğini tamamen önler ve boyanın yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Erken kurumayı engeller ve boya sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar. Boyanın performansını büyük ölçüde arttıran Filli Boya Saten Alçı Astarı, boyada sorunlu yüzey olan alçı yüzeyleri ideal anlamda boyaya hazır hale getirir. Filli Boya Saten Alçı Astarı her tür boya öncesi astarlama işleminde güvenle kullanılır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Alçı, kireç badana, özelliğini yitirmiş düşük kaliteli emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez/nemli araç yıkama fırçası-çalı süpürgesi ile tozu alındıktan sonra şeffaf astar uygulamasına geçilmelidir. Filli Boya Saten Alçı Astarı gerekli inceltme yapılmadan yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulamasından en az 6 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur attırılarak) uygulanmalıdır. Astarın tarama yapılarak, özellikle izolasyon amaçlı kullanılması, glitolinli macun veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılması kesinlikle önerilmemektedir.

UYARI

Filli Boya Saten Alçı Astarı uygulanmış yüzeylerde camımsı bir tabaka oluşmamalıdır. Camımsı tabaka mutlaka zımpara veya mekanik yollarla yüzeyden alınarak yüzey matlaştırılmalıdır. Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Yüzeyde film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. Tozuma karakteri olmayan ya da az yüzeylerde %20 inceltme önerilir (Yüzeye el sürüldüğünde elinize yüzeysel toz geliyor ise tozuma karakteri olmayan ya da az olan, elinizi sürdüğünüzde aşırı beyazlama-tozuma oluyorsa tozuma karakteri yüzey denilebilir). Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Asla Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1 saat

Boya uygulama: 6 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-125 ml/m² arasında değişir. 1 Litre ile tek katta 8-12.5 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

20 L, 5 L

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

**GÜVENLİK UYARILARI**

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 23: Buharını solumayın.

S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S 37: Uygun eldiven giyin.

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Poz No

25.024/1, 25.048/2, 25.048/3, 25.048/3A, 25.048/3B, 25.048/3C, 25.048/6, 27.557, 27.558/1, 27.558/2

Rayiç No

04.466, 04.466/2

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mart 2013