



DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

Caparol TriMaXX® Sentetik Astar

ÜRÜN TANIMI

Kurşun ve aromatik solvent içermeyen, yüksek örtme gücüne sahip, mat, alkid reçine esaslı astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Yapısında bulunan alkid reçine sayesinde uygulama yüzeyine mükemmel yapışır. Rahat tarama ve yüksek örtme gücü sayesinde, işçilikten tasarruf sağlar. Düzgün ve pürüzsüz bir üst yüzey oluşturur. Yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, demir-çelik-sac yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Caparol TriMaXX® Sentetik Astar uygulanacak yüzeyler yağ, kir, pas ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Gevşek, zayıf kendini taşıyamayan tabakalar temizlenerek Caparol Sentetik Macun ile tamir edilmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler; Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap Emprenye) ile doyurulduktan sonra Caparol TriMaXX® Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır. Eski boyalı yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin tozu alınarak sentetik bazlı son kat boya uygulanır. Uygulama +5°C ile +30°C arasında, fırça, rulo veya püskürtme ile yapılmalıdır. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Caparol Sentetik Tiner D veya Caparol Sentetik Tiner ile temizleyiniz.

Havasız (Airless) Püskürtme:

Basınç: 140 bar

Meme Açısı: 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.013"

İnceltme: %10-15

İNCELTME

Caparol TriMaXX® Sentetik Astar fırça ya da rulo ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10, püskürtme tabancası ile uygulama kıvamına getirmek için %10-15 Caparol Sentetik Tiner D ile inceltiniz.

Not: Ürün, standart Caparol Sentetik Tiner ile teknik olarak inceltililebilir. Ancak Caparol Sentetik Tiner D'de aromatik solventler minimize edildiğinden uygulama ve sonrasında rahatsız edici koku azalmış olur.

Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması: 1-2 saat

Sert Kuruması: 8-10 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 13-15 m² alan astarlanabilir (45±10 µm kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ

20 Kg, 7.5 Litre, 2.5 Litre, 0.75 Litre

TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

TEHLİKE UYARILARI

R 10: Alevlenir.

R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (Mümkünse etiketi gösterin).

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy



TS 11651'e uygundur. Sınıf 1



G tebliğine uygundur.

TSE

Poz No:

25.002/1, 25.003/1, 25.004/1, 25.020/1, 25.020/2, 25.024/1, 25.024/2, 25.028/1, 25.029/1

Rayiç No:

04.504, 04.503/1

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mart 2013