

DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

Caparol Astarix

ÜRÜN TANIMI

Alkid reçine esaslı, mükemmel yapışma özelliğine sahip, hızlı kuruyan, ipeksi mat parlaklıkta astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ

- Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyicidir (DIN 18363'e göre).
- Çabuk kuruma özelliğine sahiptir. Uygulamadan 3-4 saat sonra üzerine son kat boya uygulanabilir.
- Üstüne su veya solvent bazlı boya uygulanabilir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
- Nitro incelticilere (selülozik vernikler için kullanılan inceltici) dayanıklıdır.
- Hava şartlarına dirençlidir.
- Aromat ve Kurşun içermez.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç ve dış cephelerde demir, çelik, alüminyum, çinko (galvanizli yüzeyler), sert PVC, bakır, ahşap ve çeşitli ahşap ürünlerinden yapılan yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA

Ahşap Yüzeylerde; Eğer yüzeyde reçine ve budak varsa selülozik tiner ile temizlenmeli daha sonra yüzey zımparalanmalıdır. Ham ahşap yüzeylere, Caparol Astarix'ten önce Caparol Holzimprägniergrund (Ahşap Emprenye) yapılması önerilir. Uygulamada, sert ağaçlar için ağaçtaki nem oranı ortalama %12'yi, yumuşak ağaçlar için %15'i geçmemelidir. İç ve dış cephelerde tek kat uygulama yapılabilir.

Çinko (galvanizli yüzeyler), Sert PVC, Alüminyum, Bakır Yüzeylerde; PVC yüzeylerde uygulama öncesi zımpara yapılması gereklidir. Diğer yüzeylerde ise yüzeyin durumuna bağlı olarak zımpara yapılmalıdır. Daha sonra yüzey toz, kir ve yağ tabakasından arındırılmalıdır. Dış cephelerdeki çinko yüzeylere 2 kat Caparol Astarix uygulama yapılması önerilir.

Demir ve Çelik Yüzeylerde; Uygulama yüzeyi yağ, kir, pas ve kendini taşıyamayan eski boya kalıntılarından temizlenmelidir. İç cephelerdeki uygulamalarda 1 kat, dış cephede ise 2 kat Caparol Astarix uygulanması önerilir.

Tüm yüzeylerdeki uygulamalar için; hava ve yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında ve bağıl nem %80'den düşük olmalıdır. Uygulama fırça, rulo ve pistole ile yapılabilir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç: 150 bar

Meme Açısı: 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.013"

İnceltme: %5-15

İNCELTME

Fırça-rulo ile uygulamalarda, maksimum %5 oranında Caparol Sentetik Tiner D ile inceltilir. Pistole uygulaması için, yüksek basınçta %5-15 Caparol Sentetik Tiner D ile inceltip, 3-4 bar basınçta uygulama yapılması önerilir.

Not: Ürün, standart Caparol Sentetik Tiner ile teknik olarak inceltilebilir. Ancak Caparol Sentetik Tiner D'de aromatik solventler minimize edildiğinden uygulama ve sonrasında rahatsız edici koku azalmış olur.

Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma Kuruması: 45 dakika

Sert Kuruması: 3-4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta 10-11 m² alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

62°C



DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ

2.5 Litre, 0.75 Litre

TEHLİKE TANIMI

Xn Sağlığa zararlıdır.

N Çevre için tehlikelidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 10: Alevlenir.

R 51/53: Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R 65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 20: Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S 45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketi gösterin.)

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 53: Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.

Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy



TS 11651'e uygundur. Sınıf 1



G tebliğine uygundur.

TSE

Poz No:

25.010

Rayiç No:

04.524/14

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mart 2013