



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

MikaMaXX Tavan

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü dekoratif iç yüzey beyaz tavan astar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mika mat dokulu beyaz tavan astar boyası; su bazlı olup yüksek örtme kabiliyetine ve nefes alma özelliğine sahiptir. Yüzeylere mükemmel yapışır. Kabarma ve dökülme yapmaz. Uygulama esnasında yayılma gücü sayesinde işçilik tasarrufu sağlar. Tarama kuruması daha uzun olduğu için, yüzeyde hata göstermez.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Beton, brüt beton, ham sıvalı ve eski boyalı iç cephe tavan yüzeylerde kullanılır.

DİKKAT: Saten alçı, macun ve alçıpanlı yüzeylerde İpeksi Tavan kullanılması tavsiye edilir.

UYGULAMA

MikaMaXX uygulanacak yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo veya püskürtme ile uygulanabilir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç: 120-140 bar

Meme Açısı: 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.019"

İnceltme: %10

İNCELTME

Fırça ve rulo uygulamalarında temiz su ile %20-25 inceltilerek iki kat halinde uygulanması tavsiye edilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması: 1 saat

Katlar arası bekleme süresi: 6 saat

Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Not: İkinci kat uygulamaya 4 saatten önce kesinlikle başlanmamalıdır. Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir. Yüzeyler tam kuruma süresince dondan korunmalıdır.

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 100-150 gr/m² arasında değişir.

1 Kilogram ile tek katta 6.5-9 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

20 Kg, 17.5 Kg, 10 Kg, 3.5 Kg

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 23: Buharını solumayın.

S 24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.

S 37: Uygun eldiven giyin.

S 46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 56: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/ettirin.



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğıne uygundur.

TSE

Parlaklık: Sınıf G4
Tane Büyüklüğü: Sınıf S1
Örtme Gücü: Sınıf 2 (7m²/L)
Yaş Ovma Direnci: Sınıf 5

Poz No:

-

Rayiç No:

-

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Mart 2013